

# SecilTEK SP 01

PEINTURE MINÉRALE À BASE DE SILICATE

TC.E.097.1 FR

## 1. DESCRIPTION

**SecilTEK SP 01** est une peinture aqueuse de silicate avec une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. **SecilTEK SP 01** possède un aspect mat minéral disponible en blanc et en différentes couleurs.

## 2. DOMAINE D'UTILISATION

**SecilTEK SP 01** vise à protéger les supports à haute perméabilité à la vapeur d'eau avec des caractéristiques d'auto-nettoyage et imperméable à l'eau. Sa forte alcalinité empêche la formation d'algues et de champignons.

**SecilTEK SP 01** est spécialement conçu pour la réhabilitation de revêtement donnant un aspect similaire aux anciennes finitions.

**SecilTEK SP 01** est applicable en intérieur et extérieur sur les supports à base hydraulique, la pierre naturelle, plâtre, plaques de plâtre et de briques. Il ne doit pas être appliqué sur le métal, plastique, bois et des peintures récentes.

## 3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR
Couleur	Blanc et Couleurs
Viscosité (à 23 °C)	102 ± 5 KU
Densité (à 23 °C)	1,47 ± 0,03
Nº de couches	2 à 3
Consommation théorique	1 l/8 à 10 m <sup>2</sup> /de couche
Diluant	Eau
Diluant de nettoyage	Eau
Sec au touché	≈ 1 heure
Repeindre	12 à 14 heures
Les composés organiques volatils Directive 2004/42/CE	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A / a): 75 g / l 2007; 30 g / l 2,012 Ce produit contient jusqu'à 29 g/l

## 4. APPLICATION

### Préparation des supports

Les supports doivent être cohésifs sans fissures, sables libres, poussières, de graisses contaminantes et se présenter eux-mêmes bien secs.

Sur les supports déjà peints appliquer une couche de **SecilTEK AD 25**. Les nouveaux supports hydrauliques doivent se conformer au temps d'attente de 28 jours pour une prise totale.

Sur des supports déjà peints brosser et laver pour enlever toute la peinture non adhérente et refaire les zones endommagées et procéder comme dans les supports cimentés. Afin de transmettre une certaine opacité dans l'application du primaire, il est conseillé d'utiliser un rapport de 1 volume d'eau avec un volume de **SecilTEK SP 01** et 1 volume de **SecilTEK AD 25**.

Si le support se présente avec une contamination par des champignons et des algues, appliquer une solution de nettoyage pour son élimination avant l'application du primaire **SecilTEK AD 25**.

Avant de peindre il faut protéger toutes les surfaces de verre et d'aluminium.

### Préparation

Agiter le produit jusqu'à sa pleine homogénéisation. Diluer la première couche à 10% en volume d'eau et les couches suivantes appliqué sans dilution.

### Application

Après l'application de la première couche diluée, appliquer au moins deux couches de **SecilTEK SP 01** sur les supports à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau anti-goutte.

## Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.

Service Client: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt



# SecilTEK SP 01

PEINTURE MINÉRALE À BASE DE SILICATE

TC.E.097.1 FR

## Restrictions

La température du support doit être de 3 ° C au-dessus de la température de rosée, mais ne peut pas être très chaude en raison de l'exposition au soleil.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 7 ° C.

## Conseils complémentaires

- ▶ Ne pas ajouter tout autre produit au mortier, **SecilTEK SP 01** doit être appliqué comme il se présente sur son emballage d'origine.

## 5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

### Conditionnement

Seaux de 15 L.

### Stockage

24 mois en emballage d'origine, dans un local à l'abri des températures adverses et de l'humidité.

## 6. PRODUITS ASSOCIÉS

### ▶ Système Secil Vit CORK

(ETICS à base de chaux hydraulique et liège)

### ▶ SecilTEK AD 25

(Primaire aqueux 100% de silicate)

## 7. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

(NE DISPENSE EN AUCUN CAS LA CONSULTATION DE LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT)

- ▶ Utiliser des vêtements de protection et des gants adéquats;
- ▶ Tenir hors de portée des enfants;
- ▶ Éviter le contact avec la peau et les yeux;
- ▶ Utiliser uniquement en locaux bien ventilés ;
- ▶ Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Étant donné que les conditions d'application de nos produits sont hors de notre portée, nous ne sommes pas responsables par son utilisation incorrecte. Il appartient à notre client de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré. Notre responsabilité sera en tout cas limitée à la valeur de la marchandise fournie. L'information de la présente fiche peut être remplacée sans avis au préalable. En cas de doute et pour toutes informations complémentaires, il est recommandé le contact de nos services techniques.

Révision juillet 2013  
TC.E.097.1 FR